

# POLYRUN F полиуретановый клей

## Описание

Полиуретановый клей POLYRUN F - однокомпонентный, влагоотверждаемый полиуретановый клей для производства формованных резиновых изделий (плиток, бордюров, ковров, рулонных покрытий). Позволяет получить качественное, эластичное травмобезопасное водостойкое покрытие с высокой климатической стойкостью.

Полиуретановый клей POLYRUN F легко смешивается с резиновой крошкой (продукт утилизации отходов резиново-технических изделий и шин), EPDM-гранулятом, песком, отходами ППУ и т. п. Отверждение материала происходит за счёт взаимодействия с водой или влагой воздуха.

## Основные свойства

Показатель	Значение	Единицы измерения
Цвет	от желтого до светло-коричневого	
Содержание NCO	9,5	%
Вязкость, при 20 °С	10000±500	мПа*с
Плотность, при 20 °С	1,09	г/см <sup>3</sup>
Время жизни (20 °С, 60-80% отн. влажн.)	30	мин
Время отверждения, (при темп. формы от 80 °С)	от 5	мин
Окончательная прочность	24	час

## Рекомендации по применению

Отверждение клея происходит при взаимодействии клея с водой.

Рекомендуемые параметры отверждения методом «горячего» формования: температура от 80 °С, время выдержки формы при заданной температуре от 5 минут (в зависимости от толщины изделия), добавление воды при замешивании смеси из расчета от 50% от клея-связующего. Время приобретения полных прочностных характеристик материала через 24 часа после формовки.

## Упаковка

Бочка 220 кг, контейнер 1100 кг. Доступны другие типы фасовки по запросу.

## Условия хранения

Допустимая температура хранения от +5 до +25 °С.

Рекомендуемая температура хранения от +10 до +25 °С.

Хранить в оригинальной герметично закрытой таре.

Срок хранения в закрытой заводской упаковке 12 месяцев.

ООО «Остек-Интегра»  
121467, г. Москва,  
Партизанская 25  
Тел. +7 495 788-44-44  
Сайт: <http://polyrun.ru/>  
E-mail: [materials@ostec-group.ru](mailto:materials@ostec-group.ru)